

Marmorino KS

Enduit à la chaux à effet satiné pour intérieurs et extérieurs

DESCRIPTION DU PRODUIT

Marmorino KS est un enduit à la chaux à effet satiné composé d'hydrate de chaux, sables, poudres de marbre sélectionnées et modifiants rhéologiques pour garantir une excellente application.

Marmorino KS permet d'obtenir des aspects esthétiques aux couleurs souples et vibrants ou complètement uniformes, à imitation du classique « Marmorino Veneziano ». Il est aussi le produit idéal pour ratissages et supports à décorer avec Era Veneziana.

UTILISATION

Décoration de grand prestige de surfaces internes et externes.

Les enduits de chaux naturelle représentent le fond idéal pour l'application de **Marmorino KS** qui interagit chimiquement avec eux en créant un corps unique avec le support et en prolongeant sa durée.

Marmorino KS garantit aussi une excellente et élégante décoration pour surfaces intérieures.

En suivant les procédés recommandés, **Marmorino KS** peut être utilisée aussi pour:

- Enduits civils et mortier
- Nouveaux enduits pré-mélangés enduits de chaux et plâtre
- Vieux enduits de chaux et plâtre
- Surfaces en Placoplatre

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant: hydrate de chaux, dispersion aqueuse d'un copolymère vinyli- versatique.

Masse volumique:

Marmorino KS: 1,60 +/- 0,05 g/ml

CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

Grace à sa perméabilité à la vapeur vapeur, **Marmorino KS** est la finition idéale pour tous les supports où il est nécessaire préserver les caractéristiques de perméabilité du support à traiter.

DILUTION

Marmorino KS: prêt à utiliser

Era Veneziana: prêt à utiliser

Cera Wax: prêt à utiliser. Diluable avec un maximum de 100% d'eau en fonction du degré de finition désiré.

Acquadvetro: dilution avec 30% d'eau maximum, selon le type de support et la capacité d'absorption.

ATTENTION

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports frais et alcalins.

SERVICE CLIENTS : 0698653070

Attendre le juste temps de séchage, normalement de 4 semaines.

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

(Conditions environnementales T=25° C,UR=60%)

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, procéder à refaire le support ou à le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Eliminer toutes les possibles efflorescences ou parties détachées des anciennes peintures.

Eliminer complètement la présence de poussière ou smog avec brossage.

En cas de supports non adhérents appliquer une couche de **Decofix (fixateur mural micronisé)** avec pinceau.

En cas de supports compacts il est possible d'appliquer à pinceau **Novaprimer (fixateur acrylique pigmenté à l'eau)**.

Sur surface complètement sèche, appliquer une couche de **Marmorino KS**, avec truelle inox à raser et avant le séchage complet travailler la surface avec truelle en éponge humide.

Eliminer tous éventuels excès de matériel.

Suite au séchage de la première couche, appliquer une seconde couche de **Marmorino KS** avec truelle inox et avant le séchage complet travailler la surface avec truelle en éponge humide pour obtenir une surface compacte mais rustique.

Pour obtenir un effet poli il est nécessaire travailler la surface avec truelle inox pour stucs.

Pour obtenir un effet compacte il est nécessaire travailler la surface avec truelle inox en traitant des petites portions de matériel.

Temps de séchage: 24 heures environ, selon le type de support, à son absorption et aux conditions environnementales.

DILUTION

Acrilak: 1:4-1:5 avec eau

Novaprimer: 50-80% avec eau

Marmorino KS: prêt à utiliser

Era Veneziana: prêt à utiliser

Cera Wax: prêt à utiliser. Diluable avec un maximum de 100% d'eau en fonction du degré de finition désiré.

Acquadvetro: dilution avec 30% d'eau maximum, selon le type de support et la capacité d'absorption.

PROTECTION ET DECORATION DE LA SURFACE

Il est possible de protéger et décorer la surface intérieure avec l'application de **Cera Wax** (Gold,Silver,Bronze).

Pour ultérieures informations consulter la fiche technique de Cera Wax.

Une meilleure protection en usage extérieur peut être obtenue en appliquant **Acquadvetro** (consolidant siloxane).

Il est nécessaire d'appliquer **Acquadvetro** après au moins 20-30 jours de l'application de **Marmorino KS**, en conditions environnementales adéquates (T=25° C,UR=60%), pour permettre au Ph du support de descendre au-dessous de 12.

L'application de **Acquadvetro** modifie légèrement le degré de brillance de la surface et la rends plus mate.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité de l'environnement doit être < 75%; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lot de fabrication, il est conseillé de les mêler pour éviter quelques possibles légères différences de couleurs.

L'application en extérieur de **Marmorino KS** comporte le choix de teintes claires et l'utilisation de pigments résistants à la chaux et en extérieurs.

Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuel (dpi).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Marmorino KS: 0,8-1 Kg/m².

Cera Wax: 15-20 m²/l, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

Acquadvetro: 7-20 m²/l, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

COULEURS

Blanc et couleurs du nuancier **Marmorino KS**

EMBALLAGES

Boite de 1 Kg; 5 Kg; 20 Kg.

CONDITIONNEMENT

Le produit doit être utilisé préférentiellement dans 2 ans de la date de fabrication, si

Fiche technique: Marmorino KS

Revision n: 09 dmt

Date: 13-04-2012

Paga 1 / 2

conservé dans les boites originales non ouvertes en en conditions de températures adéquates.

En étant un produit à base de chaux, il est possible qu'il y ait un augment de viscosité pendant le stockage.

NORMES DE SECURITE'

Normative 2004/42/CE:

Marmorino KS (Revêtement à effets décoratifs)

Valeur limite UE pour **Marmorino KS** (cat A/l): 200 g/l (2010)

Marmorino KS contient au maximum 200 g/l de COV.

Irritant / risque de graves lésions oculaires / irritant pour la peau / Conserver hors de la portée des enfants / Éviter le contact avec les yeux / En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste / Porter des gants appropriés / Protéger le visage et les yeux / En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme dégouts spéciaux.

Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.