

Mirror

Stuc à la chaux extrêmement brillant, pour la décoration d'intérieurs.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Mirror est un stuc à la chaux avec ajout d'additifs spéciaux conférant un excellent degré de brillance. Le produit est composé de chaux aérienne saisonnée, inertes sélectionnés et modifiants rhéologiques pour garantir une excellente application.

UTILISATION

Décoration de grand prestige de surfaces intérieures. Les enduits de chaux naturelle représentent le fond idéal pour l'application de **Mirror** qui interagit chimiquement avec eux créant un corps unique avec le support et avec le support et en prolongeant sa durée.

En suivant les procédés d'application, **Mirror** peut être utilisée aussi pour :

- Enduits classiques et mortier
- Nouveaux enduits pré-mélangés
- Vieux enduits de chaux et plâtre
- Surfaces en Placoplatre

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant: chaux, dispersion aqueuse d'un copolymère vnyil-versatique.

Masse volumique : Mirror: 1,56 +/- 0,5 g/ml

CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

Grace à sa perméabilité élevée, **Mirror** est la finition idéale pour tous les supports où il est nécessaire de préserver les caractéristiques de perméabilité du support à traiter.

DILUTION

Mirror : prêt à utiliser

Cera Wax : prêt à utiliser (cire de protection)

ATTENTION

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports frais et alcalins. Attendre le temps de séchage, normalement de 4 semaines.

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

(Conditions environnementales T=25° C, UR=60%)

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, procéder et refaire le support ou le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Eliminer toutes les possibles efflorescences ou parties abimées des anciennes peintures.

Eliminer complètement la présence de poussière ou farines avec un brossage.

En cas de supports non adhérents appliquer une couche de **Decofix** (fixateur mural micronisé) avec une brosse.

En cas de supports bruts il est possible d'appliquer à la brosse **Novaprimer** (fixateur acrylique pigmenté à l'eau).

TECHNICAL ASSISTANCE France: +33 6 9865 3070

Sur la surface brute et complètement sèche, appliquer une couche de **Marmorino Ks** (enduit à la chaux) à raser.

Eliminer tous éventuels excès de produits et imperfections.

Attendre le séchage complet et procéder avec l'application d'une première couche de **Mirror**.

Attendre au moins 12 heures, poncer la surface avec du papier verre très fin en cas de besoin, éliminer la poussière et procéder avec l'application de **Mirror** en petites portions puis effectuer un ferrage à la spatule Inox en la trempant dans l'eau régulièrement.

Temps de séchage : 24 heures environ, selon le type de support, son absorption et les conditions environnementales.

PROTECTION ET DECORATION DE LA SURFACE

Il est possible de protéger et décorer la surface intérieure avec l'application de **Cera Wax** (**Gold, Silver, Bronze**).

Pour informations complémentaires consulter la fiche technique de **Cera Wax**.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec une température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

L'humidité de l'environnement doit être < 75% ; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lot de fabrication, il est conseillé de les mêler pour éviter quelques possibles légères différences de couleurs.

L'application en extérieur de **Mirror** comporte le choix de teintes claires et l'utilisation de pigments résistants à la chaux et en extérieurs. Pour une utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuelle (dpi).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec de l'eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Marmorino KS : 0,8-1 Kg/m².

Mirror : 2-4 m²/Kg, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

Cera Wax : 15-20 m²/l, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

COULEURS

Blanc et couleurs du nuancier **Mirror**.

CONDITIONNEMENT

Boîtes de 1 Kg; 5 Kg; 20 Kg.

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 2 ans suivant la date de fabrication, si il est conservé dans les boîtes originales non ouvertes en en conditions de températures adéquates.

Etant un produit à base de chaux, il est possible qu'il y ait un augmentation de viscosité pendant le stockage.

NORMES DE SECURITE'

Normative 2004/42/CE:

Mirror (peinture pour effets décoratifs)

Valeur limite UE pour Mirror (cat A₁/I): 200 g/l (2010)

Mirror contient au maximum 200 g/l de COV.

Irritant / risque de graves lésions oculaires / irritant pour la peau / Conserver hors de la portée des enfants / Éviter le contact avec les yeux / En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste / Porter des gants appropriés / Protéger le visage et les yeux / En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme dégouts spéciaux. Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.