

Novacem Velatura

Glacis transparent pour béton armé

DESCRIPTION DU PRODUIT

Novacem Velatura est un glacis transparent, pour extérieurs et intérieurs, à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse, charges minérales sélectionnées et modifiants rhéologiques pour en garantir une excellente application, effet anti algue.

La nature du liant utilisé, l'équilibré formulation et l'utilisation de spéciaux additifs offrent une protection de la surface traitée.

UTILISATIONS

Novacem Velatura permet de réaliser des solutions esthétiques nouvelles dans des projets comportant des éléments en béton armé. Novacem Velatura devient par conséquent un élément fondamental de la décoration et permet de conserver l'aspect de la matière d'origine.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

LIANT: copolymère acrylique en émulsion.

Masse volumique:

Novacem Velatura: 1,06 +/- 0,05 g/ml

CARACTERISTIQUES techniques

Novacem Velatura est lavable et résistant aux process normaux de nettoyage. L'aspect de la surface se présente lisse, et légèrement satiné. Novacem Velatura garantit donc les prestations :

- Facilité d'application
- Lavabilité
- Haute adhésion au support
- Résistance aux produits alcalins

DILUTION

Novacem Velatura: dilution avec eau 1:1 minimum.

ATTENTION

Mélanger soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports pré-peints, attendre un temps adéquat de séchage à coeur qui est généralement de 4 semaines.

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Éliminer mécaniquement ou avec un nettoyage à eau à haute pression les parties dégradées ou en phase de décollement du support, les traces de saleté. Protéger les fers découverts et reconstruire les volumes manquants avec béton ou ciment anti retrait.

Avant l'application du produit attendre le séchage complet des supports.

Sur supports secs et compacts appliquer une couche de **Decofix** (fixateur mural micronisé) dilué, avec une brosse, ou en alternative Isolnitro, fixateur mural solvanté.

Sur supports compacts il est possible d'appliquer une couche de Acricolor (fixateur acrylique pigmenté) dilué, à la brosse ou au rouleau.

Sur support complètement sec, appliquer une couche de Novacem Velatura dilué avec pinceau, un rouleau à structure fine ou airless.

Après au moins 12 heures appliquer une seconde couche de Novacem Velatura dilué avec pinceau, rouleau à structure fine ou airless.

Temps de séchage: 48 heures environ, selon le type de support et à sa capacité d'absorption.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle d'application.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité de l'environnement doit être < 75% ; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec des produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lots de fabrication, il est conseillé de les mélanger pour éviter quelques légères différences de couleurs.

Pour une utilisation plus détaillée des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir la fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuels (dpi).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec de l'eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Novacem Velatura: 8-10 m²/l, selon le type de support et à sa capacité d'absorption.

COULEURS

Base incolore et couleurs du nuancier "Concrete Solution".

EMBALLAGES

Boîte de 5 l; 15 l.

CONDITIONNEMENT

Il est préférable d'utiliser le produit dans les 2 ans de la date de fabrication, si conservé dans les boites originales non ouvertes en en conditions de températures adéquates.

NORMES DE SECURITE'

Directive EU 2004/42/CE:

Novacem Velatura (peintures pour effets décoratifs)

Valeur limite UE pour Novacem Velatura (cat A/I): 200 g/l (2010)

Novacem Velatura contient un maximum de 200 g/l de COV.

Dangereux pour les organismes aquatiques / Garder hors de la portée des enfants / ne pas jeter les résidus dans les égouts / Utiliser équipements adéquats et gants de protection / En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette / Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur ; laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme dégouts spéciaux. Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.