

Visionnaire

Revêtement décoratif minéral pour intérieurs

DESCRIPTION DU PRODUIT

Visionnaire est un revêtement décoratif minéral pour intérieurs, produisant des effets marbrés et légèrement structurés. Il est composé de chaux aérienne et additifs afin de garantir une excellente application.

Visionnaire est disponible en quatre versions: **Base Gold**, **Silver**, **Matt**, **Blade**.

UTILISATION

Le concept "THE CITYVISION" trouve dans **Visionnaire** l'expression idéale pour la décoration de surfaces intérieures modernes et de grand prestige.

Avec les précautions nécessaires, il est possible d'appliquer **Visionnaire** aussi sur :

- Enduits en chaux et plâtre.
- Supports en placoplâtre.
- Anciennes peintures synthétiques ou minérales.
- Conglomérats de différentes natures minérale et absorbants.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant : hydrate de chaux, dispersion aqueuse d'un copolymère vnyil - versatique.

Masse volumique:

Visionnaire Base Gold :
1,53 +/- 0,05 g/ml

Visionnaire Base Silver :
1,53 +/- 0,05 g/ml

Visionnaire Base Matt :
1,56 +/- 0,05 g/ml

Visionnaire Base Blade :
1,53 +/- 0,05 g/ml

CARACTERISTIQUES OPERATIONNELLES

Grace à sa haute perméabilité à la vapeur, **Visionnaire** est la finition idéale pour tous les supports où il est nécessaire préserver les caractéristiques de perméabilité du support.

DILUTION

Visionnaire : prêt à utiliser.

Cera Wax : prêt à utiliser. Il est possible de diluer le produit avec 100 % d'eau en fonction de l'effet décoratif désiré.

Wall Care : prêt à utiliser. Il est possible de diluer le produit avec 30 % d'eau en fonction de l'effet décoratif désiré.

ATTENTION

Mélanger soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports frais et alcalins.

Séchage à coeur, habituellement 4 semaines.

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

(Conditions environnementales T=25°
Hygrométrie = 60%)

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, refaire le support le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Eliminer toutes les efflorescences ou zones endommagées des anciennes peintures.

Eliminer complètement la présence de poussière ou farinage avec un brossage.

En cas de supports non adhérents appliquer une couche de **Decofix (fixateur mural micronisé)** avec une brosse.

En cas de supports compacts il est possible d'appliquer **Novaprimer (fixateur acrylique pigmenté à l'eau)**.

Effet Saturn:

Appliquer une couche de **Visionnaire**, avec une truelle inox, pour araser la surface. Avant le séchage complet, travailler la surface avec la truelle ou une éponge humide.

Une fois que la surface est sèche, éliminer les éventuels excès de produit et imperfections.

Après au moins 8 heures appliquer une seconde couche de **Visionnaire**, avec la truelle en inox, en petites portions, jusqu'à recouvrir la totalité de la surface.

Avant le séchage complet, travailler la surface avec la truelle inox pour ferrer jusqu'à obtenir un effet lisse et homogène.

Effet Mercury:

Appliquer une couche de **Visionnaire**, avec une truelle en inox, en léger excès de matière.

Travailler immédiatement la surface avec la truelle en inox, en créant des crêtes et des picots de matière manière aléatoire.

Puis ferrer la matière pour diminuer les reliefs.

Après au moins 8 heures appliquer une seconde couche de **Visionnaire** avec la truelle en inox pour remplir les vides présents à la surface.

Avant le séchage complet, travailler la surface avec la truelle inox pour ferrer jusqu'à obtenir un effet lisse et homogène.

Effet Venus:

Appliquer une couche de **Visionnaire**, avec une truelle en inox, en léger excès de matière.

Travailler immédiatement la surface avec l'outil spécial "**TheCityVision**" pour créer des légères incisions.

Sur la surface sèche, éliminer les éventuels excès de produit et imperfections en ponçant les reliefs.

Après au moins 8 heures appliquer une seconde couche de **Visionnaire** avec truelle en inox pour remplir la surface.

Avant le séchage complet, travailler la surface avec la truelle inox pour ferrer jusqu'à obtenir un effet lisse et homogène.

Effet Mars:

Appliquer une couche de **Visionnaire**, avec une truelle inox, en première passe rasante.

Avant le séchage complet, travailler la surface avec la truelle ou une éponge humide.

Après au moins 8 heures appliquer une seconde couche de **Visionnaire**, avec truelle en inox, en petites portions.

Travailler immédiatement la surface avec "**Truelle effet Shantung**", pour créer des légères incisions.

Procéder dans le sens opposé pour croiser les incisions. Eliminer périodiquement l'excès de matière de l'outil.

Avant séchage de la surface, la travailler avec la truelle inox pour ferrer jusqu'à obtenir un effet lisse et homogène, qui mettra en valeur la composante métallique présente dans le produit.

Sur la surface complètement sèche il est possible d'éliminer éventuels excès de produits avec un léger brossage avec brosse.

Effet Jupiter:

Appliquer une couche de **Visionnaire**, avec truelle inox, pour une première passe sur la surface murale.

Avant le séchage complet, travailler la surface avec la truelle ou une éponge humide ou une truelle inox.

Après au moins 8 heures appliquer une seconde couche de **Visionnaire**, avec la truelle en inox, en petites portions.

Travailler immédiatement la surface avec un rouleau en éponge, en créant des reliefs. Procéder en sens croisé. Eliminer périodiquement l'excès de produits de l'outil.

Avant le séchage complet, travailler la surface avec la truelle ou une éponge humide ou une truelle inox.

Sur la surface complètement sèche il est possible d'éliminer les éventuels excès de produits avec un léger brossage avec une brosse.

Pour remarquer la valeur décorative de **Visionnaire**, il est possible d'appliquer après 24 heures de son application une ou plusieurs couches de **Cera Wax** (prête ou diluée) disponible dans la version **Cera Wax Neutre**, **Silver**, **Gold** et **Bronze**, en fonction de l'effet désiré. L'application de **Cera Wax** modifie le degré de brillance de la surface. Idem pour une utilisation en pièces humides avec **Wall Care**.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec une température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité de l'environnement doit être < 75%; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque application avec produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lots de fabrication, il est conseillé de les mélanger afin d'éviter quelques légères différences de couleurs.

Pour de plus amples informations, voir la fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuels (dpi).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec de l'eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Visionnaire:

Effet Saturn : 0,3-0,7 Kg/m² en deux couches, selon le type de support, sa capacité d'absorption et l'effet désiré.

Effet Mercury : 0,60-1 Kg/m² en deux couches, selon le type de support, sa capacité d'absorption et l'effet désiré.

Effet Nebula : 0,60-1 Kg/m² en deux couches, selon le type de support, sa capacité d'absorption et l'effet désiré.

Effet Mars : 0,60-1 Kg/m² en deux couches, selon le type de support, sa capacité d'absorption et l'effet désiré.

Effet Jupiter : 0,60-1 Kg/m² en deux couches, selon le type de support, sa capacité d'absorption et l'effet désiré.

COULEURS

Base et couleurs du nuancier [Visionnaire](#).

EMBALLAGE

Boîtes de 1 Kg; 5 Kg; 20 Kg.

CONDITIONNEMENT

Le produit doit être utilisé préférentiellement dans 2 ans de la date de fabrication, si conservé dans les boîtes originales non ouvertes en conditions de températures adéquates.

En étant un produit à base de chaux, il est possible qu'il y ait un augment de viscosité pendant le stockage.

NORMES DE SECURITE'

Normes 2004/42/CE:

Visionnaire (revêtement à effets décoratifs)

Valeur limite UE pour Visionnaire (cat A/I) : 200 g/l (2010).

Visionnaire contient au maximum 200 g/l de COV.

Irritant / risque de graves lésions oculaires / irritant pour la peau / Conserver hors de la portée des enfants / Éviter le contact avec les yeux / En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste / Porter des gants appropriés / Protéger le visage et les yeux / En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme déchets spéciaux.

Pour plus d'informations consulter la fiche de sécurité.