

# novacolor™

I colori dell'Architettura

## Dune Opaco

Revêtement décoratif pour intérieurs à effet métallisé or et argent

### DESCRIPTION DU PRODUIT

**DUNE OPACO** est une finition pour décorations intérieures à base de charges aux effets légèrement métallisés. Ces charges créent un agréable jeu de lumière et de couleurs réfléchies.

### EMPLOIS

**DUNE OPACO** permet d'obtenir solutions chromatiques veloutées et sensations visuelles et tactiles qui rendent les endroits extrêmement confortables et en harmonie avec les tendances actuelles de la décoration d'intérieur.

### CARACTERISTIQUES

#### D'IDENTIFICATION

Nature du liant: polymère acrylique en émulsion.

Masse volumique :

Dune Opaco Base Silver: 1,20 +/- 0,05 g/ml

Dune Opaco Base Gold: 1,20 +/- 0,05 g/ml

### CARACTERISTIQUES

#### PRESTATIONNELLES

L'application de **DUNE OPACO** est simple et pratique et permet non seulement au décorateur mais aussi au particulier, de réaliser des décorations de prestige.

La versatilité de **Dune Opaco** permet également l'application utilisant différents outils choisis par l'applicateur pour obtenir d'innombrables effets personnalisés.

### DILUTION

**Dune Opaco:** prêt à l'utilisation pour application avec truelle inox. Diluer avec maximum 20% d'eau en cas d'application avec rouleau.

**Clear Coat (protection incolore pour intérieurs):** Si appliqué en deux couches diluer la première

couche avec 20% d'eau et la seconde avec 5% d'eau maximum. Si appliqué en une seule couche, prêt à l'emploi ou dilution maximale de 5% avec de l'eau.

### ATTENTION

Mélanger soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports frais et alcalins. Attendre le juste temps de séchage, normalement de 4 semaines.

Sur des surfaces sujettes à fort stress l'application de **Clear Coat** est conseillée (protection incolore pour intérieurs).

### PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

(En référence aux conditions environnementales T=25° C, UR=60%)

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, procéder à refaire le support ou à le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Eliminer toutes les possibles efflorescences ou parties détachées des anciennes peintures.

Eliminer complètement la présence de poussière ou smog avec brosse.

En cas de supports non adhérents appliquer une couche de **Decofix (fixateur mural micronisé)** avec pinceau.

En cas de supports compacts il est possible d'appliquer à pinceau ou rouleau **Novaprimer (fixateur acrylique pigmenté à l'eau)**.

Suite au séchage complet de la surface appliquer avec rouleau ou truelle inox une couche de Dune Opaco,

Eliminer éventuels excès de produit ou irrégularités.

Sur surface complètement sèche appliquer une seconde couche de

Dune Opaco avec truelle inox ou rouleau à poils court, non dilué, en léger excès.

Repasser la surface encore humide avec truelle inox pour obtenir un souple effet velouté.

Temps de séchage : 24 heures environ, en fonction du type de support et des conditions environnementales.

### RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité de l'environnement doit être < 75% ; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lot de fabrication, il est conseillé de les mêler pour éviter quelques possibles légères différences de couleurs.

Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuel (dpi).

### NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après leur utilisation.

### RENDEMENT

**Dune Opaco:** 8-10 m<sup>2</sup>/l, selon le type de support et sa capacité d'absorption.



Novacolor S.p.A.  
Via P. Andronardi, 10 - 47122 FORLÌ (IT)  
T: +39 0543 401840 - F: +39 0543 414585  
[www.novacolor.it](http://www.novacolor.it) - [info@novacolor.it](mailto:info@novacolor.it)

R.I. / C.F. / P.I. 01466040407  
R.E.A. Forlì Cesena 197104  
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

Fiche technique: Dune Opaco

Revision n: 02

Date: 28-02-2017

Pag. 1 / 2

## EMBALLAGE

Boîtes de 1 l et 5 l.

## CONDITIONNEMENT

Le produit doit être utilisé  
préférentiellement dans 2 ans de la  
date de fabrication, si conservé  
dans les boîtes originales non  
ouvertes en conditions de  
températures adéquates.

## NORMES DE SECURITE'

Directive 2004/42/CE:

Dune Opaco (revêtement pour effet  
décoratif)

Valeur limite UE pour Dune Opaco  
(cat A/l): 200 g/l (2010)

Dune Opaco contient au maximum  
200 g/l de COV.

Le produit n'exige pas d'être  
étiqueté suivant les normes en  
vigueur.

Utiliser le produit selon les normes  
d'hygiène et de sécurité en  
vigueur.

Ne pas jeter les résidus dans les  
égouts, cours d'eau et terrains ; ne  
pas jeter les conteneurs dans  
l'environnement.

Laisser sécher complètement les  
résidus et les traiter comme  
dégâts spéciaux.

Conserver hors de la portée des  
enfants.

En cas d'ingestion consulter  
immédiatement un médecin et lui  
montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour ultérieures informations  
consulter la fiche de sécurité.



**Novacolor s.r.l**

Via U. Aldrovandi, 10 - 47122 FORLÍ (IT)

T: +39 0543 401840 - F: +39 0543 414585

[www.novacolor.it](http://www.novacolor.it) - [info@novacolor.it](mailto:info@novacolor.it)

R.I. / C.F. / P.I. 01466040407

R.E.A. ForlÍ Cesena 197104

Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

Fiche technique: Dune Opaco

Revision n: 02

Date: 28-02-2017

Pag. 2 / 2