

# MAT Motion Opaco

Peinture profondément mate, super lavable, pour intérieurs.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

**MATMotion Opaco** est une peinture pour intérieurs à effet mat profond et tendu, antigoutte, que ne lustre pas, indiquée pour la décoration de plafonds et murs, même sur grandes surfaces.

**MATMotion Opaco** permet de réaliser une finition profondément mate, uniforme, apte aux environnements où il est nécessaire d'obtenir un excellent résultat esthétique associé à une exécution très rapide.

A faible émission de COV en phase d'application, dépourvue de formaldéhyde et de plastifiants adjoints, **MATMotion Opaco** permet une rapide utilisation des pièces traitées.

Pour exalter ses caractéristiques, utiliser un rouleau en microfibre pour l'application de **MATMotion Opaco**.

## EMPLOIS

**MATMotion Opaco** peut être appliqué sur:

- Crépis neufs et anciens, à base de liants hydrauliques ;
- Surfaces en béton ;
- Surface en plâtre et en placoplâtre ;
- Anciennes peintures et revêtements organiques ou minéraux, secs, compacts, absorbants et adhérents ;
- Conglomerés de différente nature minérale, si absorbants ;

Idéal pour la finition mate de revêtements plastiques en intérieurs ;

Les surfaces doivent être préparées de manière adéquate, en suivant

les modalités du paragraphe 'PREPARATION DU SUPPORT'.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature du liant: copolymère acrylique en phase aqueuse.

Masse volumique:

UNI EN ISO 2811-1:

**MATMotion Opaco**

**Blanc:** 1,40±0,05 g/ml

**MATMotion Opaco Base Deep:**

1,35 g/ml

**MATMotion Opaco Base Accent:**

1,30 g/ml

**Conforme au HACCP selon les normes du Reg. CE 852/2004**

**Classification Indoor Air Quality: A+**

## CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

CLASSIFICATION UNI EN 13300 :

Résistance au lavage ISO 11998: classe 1

Brillance EN ISO 2813: <5, profondément mat

Couvance ISO 6504-3: classe 2 à un rendement de 10 mq/l

Ulérieures caractéristiques :

Résistance au lavage UNI 10560: >10000 cycles excellente

Séchage (à 25 °C e 65% di U.R.): au tact en 30 minutes; recouvrable après 3 heures.

## DILUTION

**MATMotion Opaco** : rouleau / pinceau, première et seconde couche, dilution maximale 10% en volume avec eau. En cas d'application avec spray la dilution varie en base aux équipements et à la pression utilisée.

## ATTENTION

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports baignés et alcalins, attendre le juste temps de maturation, de 4 semaines environ.

## PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

(Conditions environnementales T=25° C,UR=60%)

La surface doit être sèche, lisse et prive de taches de sels et humidité.

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, procéder à refaire le support ou à le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Eliminer toutes les possibles efflorescences ou parties détachées des anciennes peintures.

Eliminer complètement la présence de poussière ou smog avec brossage.

Pour la préparation du support appliquer une couche de **Decofix** (fixateur mural micronisé) dilué avec pinceau.

Sur surface complètement sèche appliquer une première couche de **MATmotion Opaco** avec rouleau en microfibre, pinceau ou spray.

Attendre le complet séchage du support, normalement 3 heures environ, et appliquer une seconde couche de **MATmotion Opaco** en microfibre, pinceau ou spray.

Temps de séchage: 24 heures en base au type de support, à sa capacité d'absorption et aux conditions environnementales.

#### **RECOMMANDATIONS**

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité doit être < 75%; l'humidité du support doit être < 10%.

Pour ne pas compromettre la réalisation complète des caractéristiques esthétiques et techniques du produit, il est recommandé de l'appliquer dans les conditions climatiques indiquées et de protéger la surface des pluies et de l'humidité pour 48 heures environ.

Cela permettra d'obtenir un parfait séchage du produit et une régulière polymérisation qui se passera dans 10 jours environ.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lots de fabrication il est conseillé de mêler ensemble les différentes fabrications pour éviter les légères différences de tonalité.

Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuel (dpi).

#### **NETTOYAGE DES OUTILS**

Avec eau, immédiatement après l'utilisation.

#### **RENDEMENT**

**MATMotion Opaco** : 5-6 m<sup>2</sup> /l en deux couches, référé aux applications sur surfaces lisses et avec absorption moyenne.

Il est recommandé d'effectuer une épreuve pratique sur le support spécifique pour déterminer le rendement effectif.

#### **COULEURS**

Blanc et couleurs du nuancier **MATMotion**.

#### **EMBALLAGES**

Boîtes de 1 l, 5 l, 10 l.

#### **STOCKAGE**

La durée de validité du produit conditionné est de deux ans à condition qu'il soit conservé à des températures comprises entre 5 et 35 °C.

#### **INDICATIONS DE SECURITE'**

Valeur limite EU (Dir. 2004/42/EC)  
MATMotion (peintures mates pour murs et plafonds intérieurs)

Valeur limite UE pour MATMotion (cat A/a): 140 g/l (2010)

MATMotion contient maximum 2 g/l de COV.

Le produit n'exige pas d'être étiqueté suivant les normes en vigueur.

Utiliser le produit selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts, cours d'eau et terrains ; ne pas jeter les contenants dans l'environnement.

Laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme déchets spéciaux.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.