

Mirror

Stuc à la chaux extra brillant, pour la décoration d'intérieurs.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Mirror stuc à la chaux brillant avec l'ajout d'additifs spéciaux conférant un excellent degré de gloss. Le produit est composé de chaux aérienne saisonnée, inertes sélectionnés et modifiants rhéologiques pour garantir une excellente applicabilité.

UTILISATION

Décoration de grand prestige de surfaces intérieures. Les enduits de chaux naturelle représentent le fond idéal pour l'application de Mirror qui interagit chimiquement avec eux créant un corps unique avec le support et avec le support et en prolongeant sa durée.

En suivant les procédés recommandés, Mirror peut être utilisée aussi pour:

- Enduits civils en mortier
- Nouveaux enduits pré-mélangés finis à civil
- Vieux enduits de chaux et plâtre
- Surfaces en Placoplatre

CARACTERISTIQUES

D'IDENTIFICATION

Nature du liant: chaux, dispersion aqueuse d'un copolymère vinyl-versatique.

Masse volumique Mirror : 1,56 +/- 0,5 g/ml

Détermination du COV ISO 11890 :2 (non dilué) : <1 g/l.

CARACTERISTIQUES

PRESTATIONNELLES

Grace à son élevée perméabilité au vapeur, Mirror est la finition idéale pour tous les supports où il est nécessaire préserver les caractéristiques de perméabilité du support à traiter.

DILUTION

Mirror: prêt à utiliser

ATTENTION

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports frais et alcalins. Attendre le juste temps de séchage, normalement de 4 semaines.

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

(Conditions environnementales T=25° C, UR=60%)

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, procéder à refaire le support ou à le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Eliminer toutes les possibles efflorescences ou parties détachées des anciennes peintures.

Eliminer complètement la présence de poussière ou smog avec brossage.

En cas de supports non adhérents appliquer une couche de **Decofix (fixateur mural micronisé)** avec pinceau.

En cas de supports compacts il est possible d'appliquer à pinceau

Novaprimer (fixateur acrylique pigmenté à l'eau).

Sur surface complètement sèche, appliquer une couche de **Marmorino Ks** (enduit à la chaux) à raser.

Eliminer tous éventuels excès de matériel et imperfections.

Attendre le séchage complet et procéder avec l'application d'une première couche de **Mirror** à raser.

Sur surface complètement sèche, appliquer une seconde couche de

Mirror avec truelle inox.

Attendre au moins 12 heures, traiter la surface avec papier verre, éliminer la poussière et procéder avec l'application de Mirror en petites portions.

Avant le séchage complet, compacter et polir la surface avec truelle inox.

Temps de séchage : 24 heures environ, selon le type de support, à son absorption et aux conditions environnementales.

PROTECTION ET DECORATION DE LA SURFACE

Il est possible de protéger et décorer la surface intérieure avec l'application de Cera Wax (Plus et versions métallisées).

Pour ultérieures informations consulter la fiche technique de Cera Wax.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

L'humidité de l'environnement doit être < 75% ; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lot de fabrication, il est conseillé de les mêler pour éviter quelques possibles légères différences de couleurs.

Novacolor s.r.l

Via U. Aldrovandi, 10 - 47122 FORLÍ (IT)
T: +39 0543 401840 - F: +39 0543 414585
www.novacolor.it - info@novacolor.it

R.I. / C.F. / P.I. 01466040407
R.E.A. Forlì Cesena 197104
Cap. Soc. € 104.000,00 i.v.

Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuel (dpi).

et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur ; laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme dégouts spéciaux.

Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Mirror: 2-4 m²/Kg, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

COULEURS

Blanc et couleurs du nuancier Mirorr.

IMBALLI

Boîtes de 1 Kg; 5 Kg; 20 Kg.

CONDITIONNEMENT

Le produit doit être utilisé préférablement dans 2 ans de la date de fabrication, si conservé dans les boîtes originales non ouvertes en conditions de températures adéquates.

En étant un produit à base de chaux, il est possible qu'il y ait un augment de viscosité pendant le stockage.

NORMES DE SECURITE'

Normative 2004/42/CE:

Mirror (revêtement à effets décoratifs)

Valeur limite UE pour Mirror (cat A/I):
200 g/l (2010)

Mirror contient au maximum 200 g/l de COV.

Irritant / risque de graves lésions oculaires / irritant pour la peau / Conserver hors de la portée des enfants / Éviter le contact avec les yeux / En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste / Porter des gants appropriés / Protéger le visage et les yeux / En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin

Novacolor s.r.l

Via U. Aldrovandi, 10 - 47122 FORLÍ (IT)
T: +39 0543 401840 - F: +39 0543 414585
www.novacolor.it - info@novacolor.it

R.I. / C.F. / P.I. 01466040407
R.E.A. ForlÍ Cesena 197104
Cap. Soc. € 104.000,00 i.v.