

Rust On Fondo Grosso

Revêtement décoratif à épaisseur pour extérieurs, anti algue.

DESCRIPTION DU PRODUIT

RustOn Fondo Grosso est un revêtement à épaisseur pour extérieurs à base de liant acryl siloxane, spéciaux pigments, résines insaponifiables et inertes, doué de haute résistance à l'eau et bonne perméabilité à la vapeur.

Grace à sa courbe granulométrique il présente un pouvoir de remplissage qui permet de rendre uniformes les irrégularités du support. Il permet d'obtenir une finition très similaire à celle des enduits minéraux.

UTILISATION

RustOn Fondo Grosso est applicable sur :

- Surfaces traitées avec isolement thermique ;
- Enduits nouveaux et anciens à base de liants hydrauliques ;
- Surfaces en mortier ;
- Surfaces en gypse et Placoplatre ;
- Anciennes peintures et revêtements de nature organique ou minérale secs, compacts, absorbants et adhérents ;
- Conglomerés de différente nature minérale si absorbants ;

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant: copolymère acrylique avec modification siloxane en émulsion.

Masse volumique:

RustOn Fondo Grosso 1,82 +/- 0,05 g/ml

CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

Granulométrie : 1 mm

Résistance aux alcalis UNI 10795 : résistante

Perméabilité à l'eau liquide UNI EN 1062-3: baisse, w < 0,1 kg/m²h^{0,5} – valeurs relatifs au blanc

Perméabilité à la vapeur UNI EN ISO 7783-2: haute, Sd < 0,14 m - valeurs relatifs au blanc

Protection pour façades en base à la théorie de Kuenzel DIN 18550: W < 0,5 kg/m²h^{0,5} et Sd < 2 mètres

DILUTION

RustOn Fondo Grosso: prêt à l'utilisation.

ATTENTION

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application. Ne pas appliquer sur supports frais et alcalins. Attendre le juste temps de séchage, normalement de 4 semaines.

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

(Conditions environnementales T=25° C, UR=60%)

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, procéder à refaire le support ou à le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Eliminer toutes les possibles efflorescences ou parties détachées des anciennes peintures.

Eliminer complètement la présence de poussière ou smog avec brosse.

En cas de supports non adhérents appliquer une couche de **Decofix (fixateur mural micronisé)** avec pinceau.

En cas de supports compacts il est possible d'appliquer à pinceau une couche de **Acricolor (fixateur acrylique pigmenté à l'eau)** ou une couche de **Novaprimer (fixateur acrylique pigmenté à l'eau)**, dilués. Attendre le séchage du fixateur et procéder avec l'application d'une couche en léger excès de RustOn Fondo Grosso avec truelle inox.

Travailler la surface encore humide avec une truelle inox triangulaire pour polissages jusqu'à obtenir l'effet désiré.

Travailler la surface avec truelle inox pour éliminer les éventuels excès de matériel et pour compacter le produit.

L'application devra être de manière Temps de séchage : 24 heures environ, en base au type de support et à sa capacité d'absorption, en conditions environnementales stables.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité doit être < 75%; l'humidité du support doit être < 10%.

Pour ne pas compromettre la réalisation complète des caractéristiques esthétiques et techniques du produit, il est recommandé de l'appliquer dans les conditions climatiques indiquées et de protéger la surface des pluies et de l'humidité pour 48 heures environ.

Cela permettra d'obtenir un parfait séchage du produit et une régulière polymérisation qui se passera dans 10 jours environ.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lots de fabrication il est conseillé de mêler ensemble les différentes fabrications pour éviter les légères différences de tonalité.

Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.

Les surfaces baignées par la pluie dans les 10 jours successifs à l'application pourraient présenter des évidentes traces verticales translucides.

Cette caractéristique ne compromet pas les prestations du produit et peut être éliminée avec lavage avec eau ou après successives précipitations.

L'application sur surfaces avec efflorescences salines ou sur surfaces sujettes à phénomènes d'humidité ascendante ne garantit l'adhésion du produit au support, par conséquent en ce cas-là il sera nécessaire de prévoir une intervention de sanitation des murs.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuel (dpi).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Ruston Fondo Grosso: 1,5-2,0 Kg/m² pour chaque couche, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

COULEURS

Blanc et nuancier Ruston Fondo Grosso.

EMBALLAGE

Boites de 1, 5 et 20 kg.

CONDITIONNEMENT

Les produits confectionnés, si conservés à des températures entre 5 et 35° C, sont garantis pour deux ans.

NORMES DE SECURITE'

Règlementation 2004/42/CE:

RustOn Fondo Grosso (peinture pour murs extérieurs de support minéral)

Valeur limite UE per RustOn Fondo Grosso (cat A/l):40 g/l (2010)

RustOn Fondo Grosso contient au maximum 40 g/l de COV.