

# Teodorico

Enduit à la chaux décoratif pour intérieurs et extérieurs avec effets or, argent, bronze.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Teodorico est un enduit à la chaux particulièrement indiqué pour la décoration d'intérieurs et extérieurs de prestige.

Le produit est composé d'hydrate de chaux, sables de marbre sélectionnés et spéciaux inertes et modifiants rhéologiques, pour garantir une excellente applicabilité.

Teodorico, grâce à sa formulation, permet d'obtenir une finition compacte, semi-brillante, similaire à une pierre de marbre, avec des couleurs vibrantes.

## UTILISATION

Décoration de grand prestige de surfaces internes et externes.

Les enduits à la chaux naturelle représentent le fond idéal pour l'application de Teodorico, qui interagit chimiquement avec eux, en créant un corps unique avec le support et en prolongeant sa durée dans le temps.

Teodorico garantit aussi une excellente et élégante décoration pour surfaces intérieures.

En suivant les procédures recommandés, Teodorico peut être utilisée aussi pour:

- Enduits civils en mortier
- Nouveaux enduits pré-mélangés finis à civil
- Vieux enduits de chaux et plâtre
- Surfaces en Placoplatre

## CARACTERISTIQUES

### D'IDENTIFICATION

Nature du liant: hydrate de chaux, dispersion aqueuse d'un copolymère vynil-versatique.

Masse volumique:

Teodorico: 1,55 +/- 0,05 g/ml

## CARACTERISTIQUES

### PRESTATIONNELLES

Grace à son élevée perméabilité au vapeur, Teodorico est la finition

idéale pour tous les supports où il est nécessaire préserver les caractéristiques de perméabilité du support à traiter.

## DILUTION

**Teodorico:** prêt à l'utilisation.

**Cera Wax (cire poly-éthylénique):** prêt à l'utilisation.

Il est possible de diluer avec un maximum de 100% d'eau en fonction de l'effet désiré

**Acquadivetro (consolidant siloxane à l'eau):** diluer avec maximum 30% d'eau, à déterminer avec précédent test d'application.

## ATTENTION

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports frais et alcalins.

Attendre le juste temps de séchage, normalement de 4 semaines.

Ajouter **Mica à Teodorico** avant la pigmentation et avant la mise en pose du produit en suivant la méthode d'application décrite ci-dessous.

L'ajout de Mica doit être graduelle sous mélange mécanique avec mêler à fouet pour deux minutes environ.

## PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

(Conditions environnementales T=25° C, UR=60%)

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, procéder à refaire le support ou à le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Eliminer toutes les possibles efflorescences ou parties détachées des anciennes peintures.

Eliminer complètement la présence de poussière ou smog avec brosse.

En cas de supports non adhérents appliquer une couche de **Decofix (fixateur mural micronisé)** avec pinceau.

En cas de supports compacts il est possible d'appliquer à pinceau **Acricolor (fixateur acrylique pigmenté à l'eau)** dilué, ou de **Novaprimer (fixateur acrylique pigmenté à l'eau)**.

En cas de fonds rustiques il faut traiter la surface avec rasage à l'aide de **Marmur Fine** ou **Marmur Medio**.

Sur surface complètement sèche, appliquer une couche de **Teodorico**, avec truelle inox à raser et travailler la surface encore humide avec truelle en éponge.

Eliminer tous éventuels excès de matériel et imperfections.

Sur surface complètement sèche, appliquer une seconde couche de Teodorico, avec truelle inox et avant le séchage complet travailler la surface avec truelle gloss inox pour stucs.

Pour un meilleur effet esthétique, il est conseillé de maintenir le support humide en le travaillant pour obtenir le degré de finition désiré.

## PROTECTION ET DECORATION DE LA SURFACE

Il est possible de protéger et décorer la surface intérieure avec l'application de **Cera Wax (Gold, Silver, Bronze)**.

Pour ultérieures informations consulter la fiche technique de Cera Wax.

Une majeure protection peut être obtenue en appliquant **Acquadivetro (consolidant siloxane)**.

Il est obligatoire d'appliquer Acquadivetro après au moins 20-30 jours de l'application de Teodorico,

en conditions environnementales adéquates (T=25° C,UR=60%), pour permettre au Ph du support de descendre au-dessous de 12.

Il est important déterminer le degré de dilution du produit avec épreuve d'application en chantier. L'application de Acquadivetro modifie légèrement le degré de brillance de la surface en la rendant plus mate.

### RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité de l'environnement doit être < 75% ; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lot de fabrication, il est conseillé de les mêler pour éviter quelques possibles légères différences de couleurs.

L'application en extérieur de Teodorico comporte le choix de teintes claires et l'utilisation de pigments résistants à la chaux et en extérieurs.

Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuel (dpi).

### NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après leur utilisation.

### RENDEMENT

**Teodorico:** 2-3 Kg/m<sup>2</sup> en deux couches selon le type de support et sa capacité d'absorption.

**Cera Wax:** 15-20 m<sup>2</sup>/l, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

**Acquadivetro:** 7-20 m<sup>2</sup>/l, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

### COULEURS

Blanc et couleurs du nuancier Teodorico.

### EMBALLAGES

Boîtes de 5 kg et 20 kg pour Teodorico base neutre.

Boîtes de 20 kg pour Teodorico Gold, Silver, Bronze.

### CONDITIONNEMENT

Le produit doit être utilisé préférentiellement dans 2 ans de la date de fabrication, si conservé dans les boîtes originales non ouvertes en conditions de températures adéquates.

En étant un produit à base de chaux, il est possible qu'il y ait un augment de viscosité pendant le stockage.

### NORMES DE SECURITE

Normative 2004/42/CE:

Teodorico (revêtement à effets décoratifs)

Valeur limite UE pour Teodorico (cat A/I):200 g/l (2010)

Teodorico contient au maximum 200 g/l de COV.

Irritant / risque de graves lésions oculaires / irritant pour la peau / Conserver hors de la portée des enfants / Éviter le contact avec les yeux / En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste / Porter des gants appropriés / Protéger le visage et les yeux / En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur ; laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme dégouts spéciaux.

Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.