

Visionnaire

Revêtement décoratif minéral pour intérieurs

DESCRIPTION DU PRODUIT

Visionnaire est un revêtement décoratif minéral pour intérieurs, pour effets marbrés ou légèrement structurés. Il est composé de chaux aérienne et modifiants pour garantir une excellente applicabilité. Visionnaire est disponible en quatre versions : **Base Gold, Silver, Matt, Blade.**

EMPLOIS

Le concept " **THE CITYVISION**" trouve dans Visionnaire l'expression idéale pour la décoration de surfaces intérieures modernes et de grand prestige.

Avec les nécessaires précautions, il est possible d'appliquer Visionnaire aussi sur :

- Enduits civils en mortier
- Enduits nouveaux pré mélangés achevés à civil
- Anciens enduits en chaux et plâtre
- Supports en placoplâtre
- Anciennes peintures synthétiques ou minérales
- Conglomerés de différente nature minérale, si absorbants

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant: hydrate de chaux, dispersion aqueuse d'un copolymère vinylic - versatile.

Masse volumique:

Visionnaire Base Gold: 1,53 +/- 0,05 g/ml

Visionnaire Base Silver: 1,53 +/- 0,05 g/ml

Visionnaire Base Matt: 1,56 +/- 0,05 g/ml

Visionnaire Base Blade: 1,53 +/- 0,05 g/ml

Détermination du COV ISO 11890:2 (non dilué) < 1 g/l

CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

La particulière formulation de **Visionnaire** permet d'obtenir en phase d'application des particuliers effets de nuances avec un jeu chromatique de clair-obscur.

DILUTION

Visionnaire: prêt à l'emploi.

ATTENTION

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports frais et alcalins.

Attendre le juste temps de séchage, normalement de 4 semaines.

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

(Conditions environnementales T=25° C, UR=60%)

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, procéder à refaire le support ou à le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Eliminer toutes les possibles efflorescences ou parties détachées des anciennes peintures.

Eliminer complètement la présence de poussière ou smog avec brosse.

En cas de supports non adhérents appliquer une couche de **Decofix** (fixateur mural micronisé) avec pinceau.

En cas de supports compacts il est possible d'appliquer à pinceau **Novaprimer** (fixateur acrylique pigmenté à l'eau).

Attendre le séchage complet de la surface et appliquer une couche de **Visionnaire**, avec truelle en inox, à raser.

Avant le séchage complet, travailler la surface avec truelle en éponge ou truelle en inox.

Sur surface sèche éliminer toutes éventuelles imperfections ou tout excès de matériel.

Après au moins 8 heures appliquer une seconde couche de **Visionnaire**, avec truelle inox, en petites portions, jusqu'à la complète couverture de la surface.

Avant son séchage complet, travailler la surface avec truelle pour stucs jusqu'à obtenir un effet poli et compact.

PROTECTION ET DECORATION DE LA SURFACE

Il est possible de protéger et décorer la surface interne avec l'application de **Cera Wax (Plus** et versions métallisées).

Pour plus d'informations consulter la fiche technique de **Cera Wax.**

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité de l'environnement doit être < 75% ; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lots de fabrication, il est conseillé de les mêler pour éviter quelques possibles légères différences de couleurs.

Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuelle (dpi).

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Visionnaire: 0,3-0,7 Kg/m² en deux couches, en base à l'absorption du support et à la typologie de finition sélectionnée.

COULEURS

Bases et couleurs du nuancer **Visionnaire**.

EMBALLAGES

5 Kg.

CONDITIONNEMENT

Le produit doit être utilisé préférentiellement dans 2 ans de la date de fabrication, si conservé dans les boîtes originales non ouvertes en conditions de températures adéquates.

En étant un produit à base de chaux, il est possible qu'il y ait un augment de viscosité pendant le stockage.

NORMES DE SECURITE'

Normative 2004/42/CE:

Visionnaire (revêtement à effets décoratifs)

Valeur limite UE pour Visionnaire (cat A/l): 200 g/l (2010).

Visionnaire contient au maximum 200 g/l de COV.

Irritant / risque de graves lésions oculaires / irritant pour la peau / Conserver hors de la portée des enfants / Éviter le contact avec les yeux / En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste / Porter des gants appropriés / Protéger le visage et les yeux / En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur ; laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme dégouts spéciaux.

Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.