

# Zeus

## Revêtement décoratif à effet "feuille métallique" pour intérieurs.

### DESCRIPTION

Zeus est un revêtement décoratif pour intérieurs, à effet de feuille métallique. Il est composé d'un copolymère spécial, de pigments métalliques sélectionnés et de modificateurs rhéologiques qui garantissent une parfaite maniabilité du produit.

### APPLICATIONS

Applicable sur :

- Enduits nouveaux et vieux à base de liants hydrauliques
- Nouveaux enduits pré-mélangés et finis
- Vieilles peintures et revêtements muraux de nature organique ou minérale, sèche, compacte, absorbante et cohésive
- Surfaces en plâtre et contreplaqué
- conglomérats de différente nature minérale, à condition qu'ils soient absorbants.

### IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES

Liant : copolymère en émulsion aqueuse.

Densité apparente

Zeus Gold: 1,23 +/- 0,05 g / ml

Zeus Argento: 1,18 +/- 0,05 g / ml

Séchage (à 25 ° C et 65% d'humidité relative) : au toucher en une heure ; Recouvrable après 6 heures.

### DILUTION

Zeus : prêt à l'emploi.

### AVERTISSEMENTS

Bien mélanger le produit avant la coloration et avant l'installation.

Ne pas appliquer sur des surfaces fraîchement peintes, laisser suffisamment de temps généralement quatre semaines d'affinage.

Ne pas utiliser sur des supports humides ou sujets à remontées d'humidité.

### PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

(Basées sur des conditions environnementales T = 25 ° C, HR = 60%)

Le support doit être sec et exempt de poussière et de taches de sel d'humidité.

En cas de nécessité, refaire ou consolider la surface avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec des produits appropriés. Retirer en brossant ou lavant, les éventuelles efflorescences présentes et tout résidu de vieille peinture s'épluchant.

Éliminer complètement toutes les couches surélevées de peintures à la chaux ou à eau. Retirez tous les dépôts de poussière, smog et autres, par brossage.

En présence de surfaces non cohésives et de farinage, appliquer une couche de **Decofix** (fixateur murale micronisée) dilué, avec un pinceau.

Sur surface sèche et compacte, appliquer une couche de **Novaprimer** (fixateur acrylique pigmentée à l'eau) dilué avec un pinceau ou d'un rouleau.

### Effet « Feuille Métallique » :

Éliminer les irrégularités de la surface, nettoyer et appliquer avec une truelle en acier inoxydable, une première couche de remplissage Zeus, en faisant attention à ne pas créer de l'accumulation de matériau.

Repasser la surface encore humide avec une truelle en acier inoxydable pour éliminer toutes les imperfections ou accumulation de matériau.

Attendre le séchage complet de la surface, généralement de 6 heures et appliquer avec une truelle en acier inoxydable, une seconde couche de Zeus.

Pour les exigences esthétiques ou de chantier, il est possible d'appliquer, de la même manière décrite ci-dessus, une couche supplémentaire de Zeus.

Temps de séchage : environ 24 heures, selon le type de support, son absorption et les conditions environnementales.

### Effet « Feuille Oxydée » :

Sur une surface complètement sèche, appliquer avec un rouleau ou un pinceau, deux couches d'**IRONic Fondo**, dilué.

À séchage complet, environ 8 heures, appliquer avec une truelle en acier inoxydable, une couche de Zeus sans couvrir complètement le fond.

Attendre le séchage complet de la première couche et appliquer, de la manière décrite précédemment, une deuxième couche de Zeus.

Attendre le séchage complet du fond, environ 12 heures et passer à l'étape oxydante appliquant, sur les parties inférieures non couvertes par Zeus, **IRONic Liquido Antichizzante**.

Il est possible de répéter la phase d'oxydation, avec un intervalle d'au moins 2 heures, en modulant le temps et la quantité d'**IRONic Liquido Antichizzante**, en fonction du résultat esthétique recherché.

Temps de séchage : environ 24 heures, selon le type de support, son absorption et les conditions environnementales.

### PROTECTION ET DECORATION DE SURFACES

Avant de procéder à l'application de la protection, il est nécessaire de retirer de la surface, le typique poudrage naturel produit par l'oxydation.

Brossez délicatement la surface avec un pinceau propre et sec. Pour donner à la surface traitée une protection superficielle, ou pour augmenter le niveau de brillance, il est possible d'appliquer, avec un rouleau pour parquet en mohair ou un rouleau pour vernis, une couche de **Wall2Floor Clear Finish Bi-component Glossy A**.

### RECOMMANDATIONS

Le matériel doit être protégé contre le froid et les forts changements thermiques au cours du cycle d'application. Ne pas appliquer lorsque la température de l'air, du substrat et du produit

Scheda tecnica: Zeus

Revisione n: 01

Data compilazione: 22-02-2016

Pag. 1 a 2

est inférieure à + 5 ° C ou supérieure à + 35 ° C ni sous l'action directe du soleil ni sur des surfaces chaudes (même si à l'ombre). L'humidité de l'environnement doit être <75%; l'humidité de surface doit être <10%.

Il est recommandé de compléter chaque travail avec le même lot de production. En cas d'utilisation de différents lots, il est recommandé de mélanger les différents produits ensemble pour éviter des différences de tonalité.

Pour l'utilisation correcte des matériaux ci-dessus, de la dilution et de la pose, toujours se référer à une lecture attentive de la fiche technique.

Durant toute la phase de préparation du support, de produit, et de l'application, nous recommandons la correcte utilisation des outils et dispositifs de protection individuelle (dpi).

### **NETTOYAGE DES OUTILS**

Avec de l'eau, immédiatement après usage.

### **RENDEMENT**

Zeus : 6-9 m<sup>2</sup> / l en deux couches, en fonction du type de substrat, son absorption et la méthode d'application utilisée. Il est conseillé de déterminer le rendement effectif par un essai préliminaire sur la surface spécifique.

### **COULEURS**

Zeus Oro et Argent et nuancier Zeus.

### **EMBALLAGES**

Confections d'1L.

### **CONDITIONS DE STOCKAGE**

Le produit doit être utilisé dans les 2 ans à compter de la date de fabrication s'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, et conservé dans des conditions de température adéquates.

### **INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ**

La directive 2004/42 / CE:

Zeus (peinture pour effets décoratifs)

Valeur limite UE pour Zeus (cat A / I): 200 g / l (2010)

Zeus contient au maximum 200 g / l de COV.

Le produit ne nécessite pas d'étiquetage en vertu des règlements.

Utiliser le produit selon les normes de santé et de sécurité en vigueur. Ne pas jeter dans les égouts, les cours d'eau et sur le sol ; après utilisation ne pas disperser les emballages dans la nature, laisser sécher les résidus et les traiter comme déchets spéciaux. Tenir hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin.

Pour plus d'informations, se reporter à la fiche de sécurité.

**N.B.-** COLORIFICIO NOVACOLOR garantit que les informations contenues dans la présente fiche technique sont fournies au mieux de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques ; cependant, il ne peut assumer aucune responsabilité pour les résultats obtenus en utilisant ces produits, vu que les conditions d'application sont hors de son contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier l'adaptabilité du produit à chaque cas spécifique. Le présent document annule et remplace toutes les éditions précédentes de la fiche technique.